New

ITALICA QUARZ MATT

Долговечная прочная краска с мелкозернистым минеральным наполнителем

Матовая высококачественная краска для гладких и структурированных поверхностей на основе акриловой дисперсии, усиленная силоксаном. Для фасадных и внутренних работ.
Калиброванный наполнитель предает материалу отличные заполняющие свойства, позволяя выравнивать небольшие дефекты и неровности подложки. Обладает высокой атмосферостойкостью при хорошей пропускающей способности водяного пара и достаточной пропускающей способности CO2 (паропроницаемость).
Дополнительная панцирная защита обеспечивается минеральным наполнителем, чешуйчатая структура которого существенно повышает сопротивляемость покрытия к воздействию влаги, ультрафиолета, резким перепадам температур и к истиранию, тем самым увеличивая срок службы покрытия.
Использование силоксановой составляющей дает практический эффект - идеальное соотношение эластичности, паропроницаемости и водостойкости покрытия.



Предназначена для высококачественной отделки ответственных архитектурных зданий и строительных сооружений:
— по штукатуркам, кирпичу, бетону и другим минеральным поверхностям, силикатному кирпичу
— для окраски по старым окрашенным слоям (водно-дисперсионным, акриловым, ПХВ краскам)
— для гладких и структурированных поверхностей
— идеально подходит для систем утепления фасадов.

База	Белая, матовая – A Бесцветная, матовая – C
Свойства	— Степень глянца: матовая, G3. — Образуемое покрытие обладает высокой устойчивостью к резким перепадам знакопеременных температур, атмосферным осадкам, ультрафиолету, кислотным и щелочным загрязнениям среды. — Фунгицидная, с защитой от поражения поверхности водорослями и грибками. — Паропроницаемая (sd-Wert) < 1,4 м (средняя), V2. Водопроницаемость (w-Wert) ≤ 0,03кг/(м2 · ч0,5), низкая W3. Защита от влаги при высокой пропускающей способности водяного пара и достаточной пропускающей способности CO2. — Подходит для внутренней окраски помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой, в том числе с повышенной влажностью (офисы, торговые комплексы, больницы и школы, жилые помещения, места общественного питания, туалетные комнаты, бассейны и др.), кроме мест с прямым попадание воды, допускается попадание брызг воды. — Имеет высокую степень белизны и укрывистости. — Плотность: около 1,45 г/cm³. ***Замечание: вследствие колеровки возможны незначительные изменения исходных технических данных.***
Экологичность	На водной основе, безопасно для людей и окружающей среды. Без растворителей. Не содержит хлорсодержащих компонентов. Соответствует предельной концентрации летучих соединений (ЛОС) для Евросоюза в группе A/a (2010)
Колеровка	Колеруется колеровочными пастами для водно-дисперсионных красок. Допускается ручная и машинная колеровка.
Хранение и транспортировка	Срок хранения 2 года, при температуре не ниже +5С, в плотно закрытой таре. Не замораживать.
Меры предосторожности и утилизация	Хранить в не доступном для детей месте. При попадании в глаза сразу же промыть их водой. При нанесении материала методом распыления не вдыхать образующийся «туман». Не допускать попадания в сточные воды. Во вторичную переработку сдавать только пустые ведра. Остатки материала после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы, а также как бытовой мусор.

New

ITALICA QUARZ MATT

Долговечная прочная краска с мелкозернистым минеральным наполнителем

Технология нанесения	Перед применением тщательно перемешать. Разбавление водой не более 5% (0,05кг воды на 1кг краски). Краска наносится кистью, валиком, краскораспылителем при температуре не ниже + 8°С. Влажность поверхности – не более 8%. Во избежание образования заметных стыков отдельных участков обработанной поверхности материал следует наносить за один проход методом «мокрый по мокрому». Промежуточная сушка при температуре (18 – 20)°С: наружная окраска - не менее 12 часов, внутренняя окраска - не менее 2 часов. После окончания работ инструмент тщательно вымыть водой.
Инструмент	Кисть, валик, краскораспылитель
Время высыхания и Эксплуатация **(При температуре +20°С и относительной влажности воздуха 65%)**	Через 3 часа – покрытие сухое (мыть нельзя). Влажная уборка поверхности допустима через 3 недели после нанесения (время полного схватывания материала). Первичную очистку окрашенных стен рекомендуется проводить сухой мягкой тканью для удаления пыли. Для мытья рекомендуется использовать воду, нейтральные растворы моющих средств или средства средней щелочности (pH 7- 9). Не использовать абразивные чистящие средства, органические растворители, жесткие губки и щетки. После проведения влажной уборки возможно небольшое изменение матовости покрытия.
Средний расход:	ITALICA QUARZ MATT – 6 м2/л (0,25кг/м2), 2 слоя PRIMER SILICO - 10 м2/л (0,1кг/м2), 1слой или TIEFPRIMER - 10 м2/л (0,1кг/м2), 1слой Расход зависит от качества подготовки поверхности, рельефности, толщины и количества наносимых слоев, техники нанесения. Точный расход определяется путем нанесения пробного выкраса.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Окраску допускается производить при условии обеспечения нормального водоотвода с кровли здания и выступающих фрагментов (балконов, эркеров, козырьков, и т.п.), гидроизоляции балконов, нормальной организации дренажа. Вода не должна стекать по окрашенной поверхности. Для защиты от дождя во время высыхания каркас необходимо покрыть тентом.

Готовность поверхности:
Дать поверхности просохнуть – максимально допустимая влажность поверхности 8 %.
Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли и загрязнений. Поверхности, пораженные плесенью, мхами или водорослями, загрязненные промышленными газообразными отходами или копотью, очистить с помощью струи воды под напором с добавлением специальных чистящих средств.
Неровности, трещины зашпаклевать. Непрочно держащиеся старые покрытия полностью удалить. Прочные покрытия очистить сухим или мокрым способом.
Свежей штукатурке дать высохнуть в соответствии с рекомендацией производителя.
Пористые и ранее окрашенные поверхности предварительно обработать грунтовкой PRIMER SILICO. Для укрепления и связывания непрочных поверхностей (осыпающиеяся штукатурки и старые краски, гипс и пр.) использовать грунтовку ITALICA TIEFPRIMER.

Штукатурка на цементной основе с несущей способностью: нанести PRIMER SILICO.

Штукатурка на цементной основе с содержанием извести не более 15%, с несущей способностью:
нанести PRIMER SILICO.

New

ITALICA QUARZ MATT

Долговечная прочная краска с мелкозернистым минеральным наполнителем

Бетон:
На слабо впитывающие и гладкие поверхности нанести PRIMER SILICO+ QUARZ MATT в пропорции 1:1.
На пористые, впитывающие поверхности нанести PRIMER SILICO.

Пористый бетон со старым покрытием, с несущей способностью:
Загрязненные старые покрытия и покрытия с осыпью очистить. Нанести PRIMER SILICO.

Покрытия дисперсионными красками с несущей способностью:
Загрязненные старые покрытия и покрытия с осыпью очистить. Нанести PRIMER SILICO.

Не обладающие несущей способностью, выполненные дисперсионными красками или штукатурками на основе синтетических смол:
Полностью удалить шлифованием, щеткой или струей воды. При мокрой чистке поверхность должна хорошо высохнуть перед дальнейшей обработкой.
На слабо впитывающие или гладкие поверхности нанести GROTEX AQUA.
На пористые прочные поверхности нанести PRIMER SILICO.

Не обладающие несущей способностью минеральные покрытия:
Полностью удалить шлифованием, щеткой или струей воды. При мокрой чистке поверхность должна хорошо высохнуть перед дальнейшей обработкой. Нанести TIEFPRIMER.

ЦСП: нанести PRIMER SILICO.

Кирпичная облицовочная кладка: нанести грунтовку PRIMER SILICO.
Для покраски предназначен только морозоустойчивый облицовочный камень или клинкер без примесей и без вымываемых в красочный слой цветных примесей. Швы без трещин, поверхность - сухая, без солей.

Силикатный кирпич: нанести TIEFPRIMER.

Поверхности с высолами:
Высолы очистить сухой щеткой. Нанести TIEFPRIMER. При нанесении покрытий на поверхности с высолами невозможно гарантировать долговременную адгезионную прочность покрытия или предотвращение появления новых отложений солей.

Деревянное основание: нанести TIEFPRIMER.