Техническое описание

Грунтовка БИАНКО

ТУ 20.30.11-008-54932740-2023

Акриловая матовая быстросохнущая грунт-краска. Тиксотропные свойства краски обеспечивают удобство и быстроту нанесения, так как краска не стекает и позволяет захватывать большее количество краски на валик или кисть. Обладает высокой паропроницаемостью. Позволяет маскировать мелкие дефекты потолков. Окрашенная поверхность устойчива к мытью и истиранию. Поставляется в белом цвете, колеровка материала не предусмотрена.

Технические характеристики

Назначение: для внутренних работ
Фасовка: 10 л/ 15 кг
Расход: 15 кг на 60 м^2
Слоёв нанесения: 2 (два)
Инструмент для нанесения: кисть, валик, краскопульт
Разбавление: на первый слой водой до 20%, на второй слой не допустимо
Межслойная сушка: 2 часа
Полное высыхание: 24 – 48 часов
Температура при нанесении: от 5 до 25 °С
Температура при хранении: от 5 до 35 °С
Срок хранения: 1.5 года
Химический состав: дисперсия акрилового сополимера

Подготовка основания

Поверхность должна быть однородной, выровненной, высохшей и чистой. Имеющиеся непрочные части и отстающие слои старых покрытий удалить. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпатлевочных составов. Недопустимо использование финишных шпатлевочных материалов на масляно-клеевой основе, алебастре и др., блокирующих впитывание. Шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щетки или пылесосом. Поверхность не должна иметь дефектов (сколов, царапин и т.д.), т.к. они могут проявиться на финишных слоях отделки.

Инструкция по нанесению

Этап 1
Универсальный грунт глубокого проникновения Фикс Супер.
Слоёв нанесения: 1 (один)
Полное высыхание: минимум 2 часа
Инструмент для нанесения: кисть, валик

Перед нанесением, материал разбавляется водой в соотношении 1 литр грунтовки к 1-1,5 литрам воды. Степень разбавления выбирается в зависимости от состояния обрабатываемой поверхности: 1:1 - для поверхностей со старой краской или плохо впитывающих; 1:3 - для оштукатуренных поверхностей с хорошей впитываемостью; 1:5 - для поверхностей с очень высокой впитывающей способностью. Нанесение выполняют с помощью кисти, валика или распылением, не допуская образования потеков.

Этап 2

Грунтовка Бианко
Слоёв нанесения: 2 (два)
Межслойная сушка: 2 часа
Полное высыхание: 24 – 28 часов
Инструмент для нанесения: кисть, валик, краскопульт

Перед нанесением материал тщательно перемешайте. При нанесении первого слоя допускается разбавление Бианко водой до 20%, при нанесении второго слоя разбавлять водой категорически не рекомендуется. После полного высыхания первого слоя нанесите второй слой. В труднодоступных местах воспользуйтесь кистью.

Очистка инструмента

Не дожидаясь полного высыхания материала, инструмент промыть водой. Высохшее покрытие можно удалить лишь агрессивными растворителями или механически. Обращаем ваше внимание, что инструмент во время нанесения должен быть идеально чистым. В противном случае остатки краски на инструменте будут оставлять разводы и даже царапины.

Сведения о безопасности

Материал представляет собой неопасное нетоксичное вещество, если используется согласно предписанию. Рекомендуется соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с красками и штукатурками на водной основе. Для хранения и транспортировки материала не предусмотрено принятие каких-либо особых мер. Тара, остатки и случайный

розлив материала могут быть устранены с помощью инертных абсорбирующих материалов таких как: песок, земля и т.д. Они также должны перерабатываться и утилизироваться согласно национальным или региональным действующим предписаниям. Транспортировка должна осуществляться согласно международным соглашениям.