Техническое описание

Primer Forza

Грунтовка под декоративные материалы на водной основе, без запаха, дышащая. Предназначена для предварительной обработки плотных, гладких оснований. Материал, благодаря наличию кварцевого наполнителя, препятствует сползанию толстослойных покрытий с вертикальных поверхностей. Обеспечивает надежное сцепление финишных покрытий с гладкими основаниями.

Технические характеристики

Производитель: Россия
Назначение: для внутренних работ
Фасовка: 0,5 кг/ 2 кг
Расход: 0,5 кг на 3 м²; 2 кг на 12 м^2
Слоёв нанесения: 1 (один)
Инструмент для нанесения: кисть, валик, краскопульт
Разбавление: не требуется
Полное высыхание: 2 часа
Температура при нанесении: от 5 до 25 °С
Температура при хранении: от 5 до 35 °С
Срок хранения: 1.5 года
Химический состав: дисперсия акрилового сополимера

Подготовка основания

Поверхность должна быть однородной, выровненной, высохшей и чистой. Имеющиеся непрочные части и отстающие слои старых покрытий удалить. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпатлевочных составов. Недопустимо использование финишных шпатлевочных материалов на масляно-клеевой основе, алебастре и др., блокирующих впитывание. Шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щетки или пылесосом. Поверхность не должна иметь дефектов (сколов, царапин и т.д.), т.к. они могут проявиться на финишных слоях отделки.

Инструкция по нанесению

Этап 1

Универсальный грунт глубокого проникновения Easy Fix.

Слоёв нанесения: 1 (один)
Полное высыхание: минимум 2 часа
Инструмент для нанесения: кисть, валик

Материал готов к применению, не требует разбавления водой. Нанесение выполняют с помощью кисти, валика или распылением, не допуская образования потеков.

Этап 2

Грунтовка Primer Forza

Слоёв нанесения: 1 (один)
Полное высыхание: 2 часа
Инструмент для нанесения: кисть, валик

Перед нанесением материал тщательно перемешайте. Материал готов к применению, не требует разбавления водой. Нанесение можно выполнять кистью, валиком: раскатывайте материал в разных направлениях по поверхности. В труднодоступных местах воспользуйтесь кистью.

Очистка инструмента

Не дожидаясь полного высыхания материала, инструмент промыть водой. Высохшее покрытие можно удалить лишь агрессивными растворителями или механически. Обращаем ваше внимание, что инструмент во

время нанесения должен быть идеально чистым. В противном случае остатки краски на инструменте будут оставлять разводы и даже царапины.

Сведения о безопасности

Материал представляет собой неопасное нетоксичное вещество, если используется согласно предписанию. Рекомендуется соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с красками и штукатурками на водной основе. Для хранения и транспортировки материала не предусмотрено принятие каких-либо особых мер. Тара, остатки и случайный розлив материала могут быть устранены с помощью инертных абсорбирующих материалов таких как: песок, земля и т.д. Они также должны перерабатываться и утилизироваться согласно национальным или региональным действующим предписаниям. Транспортировка должна осуществляться согласно международным соглашениям.