Техническое описание

Грунт-краска FINCH Primer

ТУ 20.30.11-008-54932740-2023

Производитель: Россия

Акриловая грунт-краска на водной основе для подготовки поверхности под нанесение красок Finch. Предназначена для выравнивания окрашиваемой поверхности по цвету и впитываемости и создания адгезии к последующим слоям краски. Позволяет снизить расход финишного покрытия. Рекомендуется для грунтования перед окрашиванием красками Finch база С красных, желтых, оранжевых цветов и красок Finch Eggshell и Finch Flex баз А и С. Практически без запаха. Может быть использована в качестве обычной интерьерной краски внутри помещений. Выпускается в белом базовом цвете.

Тип основания: все виды оштукатуренных и шпатлеванных поверхностей, бетон, кирпич, обои под покраску, гипсокартон, дерево, полиуретан, дюрополимер.

Рекомендуется перед нанесением заколеровать материал в цвет близкий к цвету финишного покрытия. Для этого необходимо добавить в материал около 10 % по объему предварительно заколерованного в выбранный цвет финишного материала и перемешать.

Технические характеристики

Назначение: для внутренних и наружных работ
Плотность: 1,53 кг. / л.
Фасовка: 1,38 кг. / 0,9 л.; 6,12 кг. / 4 л.
Расход: 153 гр./ м2 (в один слой)
Расход материала в фасовке: 0,9 л - 9 м²; 4 л - 40 $м^2$ (в один слой).
Расход изменяется в зависимости от толщины слоя грунт-краски, впитываемости основания и способа нанесения.
Слоёв нанесения: 1-2 (один-два)
Инструмент для нанесения: кисть, валик, краскопульт
Разбавление: водой до 10% по массе
Межслойная сушка: 2 часа при +22 °С и влажности не более 65 %
Время высыхания: 4 часа при +22 °С и влажности не более 65 %
Температура при нанесении: от 5 до 25 °С при влажности не более 65 %
Температура при хранении: от 5 до 35 °С
Срок хранения: 18 месяцев с даты изготовления
Химический состав: дисперсия акрилового сополимера

Подготовка основания

Поверхность должна быть однородной, выровненной, высохшей и чистой. Имеющиеся непрочные части и отстающие слои старых покрытий удалить. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпатлевочных составов. Недопустимо использование финишных шпатлевочных материалов на масляно-клеевой основе, алебастре и др., блокирующих впитывание. Шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щетки или пылесосом. Поверхность не должна иметь дефектов (сколов, царапин и т.д.), т.к. они могут проявиться на финишных слоях отделки.

Инструкция по нанесению

Этап 1

Грунтовка глубокого проникновения Фикс Супер

Слоёв нанесения: 1 (один)
Полное высыхание: минимум 2 часа
Инструмент для нанесения: кисть, валик, краскопульт

Важно! При нанесении не допускать образование подтеков!

Перед нанесением, материал разбавляется водой в соотношении 1 литр грунтовки к 1-1,5 литрам воды. Степень разбавления выбирается в зависимости от состояния обрабатываемой поверхности: 1:1 - для поверхностей со старой краской или плохо впитывающих; 1:3 - для оштукатуренных поверхностей с хорошей впитываемостью; 1:5 - для поверхностей с очень высокой впитывающей способностью. Нанесение выполняют с помощью кисти, валика или распылением, не допуская образования потеков.

Этап 2

Грунт-краска Finch Primer

Слоёв нанесения: 1-2 (один-два)
Межслойная сушка: 1-2 часов
Полное высыхание: минимум 4 часа
Инструмент для нанесения: кисть, валик, краскопульт

Рекомендуется перед нанесением заколеровать грунт-краску Finch Premier в похожий цвет/оттенок финишного покрытия. Для этого необходимо добавить в грунт-краску около 10% по объему предварительно заколерованного в выбранный цвет финишного материала: краски Finch, Finch Eggshell или Flex. Материал тщательно перемешайте. Рекомендуем смешивать весь необходимый для работы объем колерованного материала в большой емкости. Допускается разбавление Finch Premier водой до 10% по массе. Нанесение можно выполнять кистью, валиком или краскопультом. Во избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по мокрому краю, оставляя по краям минимальное количество материала. Материал

наносится так, чтобы поверхность была идеально гладкой, без «шубки». Для этого раскатывайте материал в разных направлениях по поверхности. После полного высыхания первого слоя нанесите, при необходимости, второй слой. В труднодоступных местах воспользуйтесь кистью.

Очистка инструмента

Не дожидаясь полного высыхания материала, инструмент промыть водой. Высохшее покрытие можно удалить лишь агрессивными растворителями или механически. Обращаем ваше внимание, что инструмент во время нанесения должен быть идеально чистым. В противном случае остатки грунт-краски на инструменте будут оставлять разводы и даже царапины.

Сведения о безопасности

Материал представляет собой неопасное нетоксичное вещество, если используется согласно предписанию. Рекомендуется соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с красками и штукатурками на водной основе. Для хранения и транспортировки материала не предусмотрено принятие каких-либо особых мер. Тара, остатки и случайный розлив материала могут быть устранены с помощью инертных абсорбирующих материалов таких как: песок, земля и т.д. Они также должны перерабатываться и утилизироваться согласно национальным или региональным действующим предписаниям. Транспортировка должна осуществляться согласно международным соглашениям.